

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ 5824 от "17" июля 2017 г.

Страница 2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Наименование определяемых (измеряемых) характеристик, (параметров) продукции, номер пункта НД/МИ	Норма по НД	Фактически полученные значения
1	2	3
Требования заказчика: провести испытания к стой- кости удару при отрицатель- ной температуре минус 50 °С по ГОСТ 30673-2013, п. 6.8;	Образец считают выдержавшим испыта- ние, если при осмотре на его поверхности не обнаружено трещин, разрушений, рас- слоений. В месте удара допускаются вмя- тины на поверхности образца. Результаты испытаний считают удовлетворительным, если испытания выдержали не менее девяти из десяти испытанных образцов.	Выдержало 100% (10 шт) образцов при минус 50 °С, падение бойка массой 1 кг с высоты 1500 мм Трещины, разрушения и расслоения отсутствуют


vksm-nsk.ru




А.С. Молдахметова

Ответственные исполнители:


Зав.сектором ИЛ



А.С. Смайлов

Протокол оформил:

Специалист I категории ИЛ



Л.С. Амирова

*Протокол испытаний распространяется только на образцы,
подвергнутые испытаниям!*

*Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории
строительной, промышленной, радиоэлектронной и бытовой продукции,
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!*